



Normes de façonnage

Produits forestiers Résolu St-Félicien, St-Thomas

- **Essences** : Épinettes, Sapin, Pin gris
- **Longueur** : **2,80m** (9pi 2po) en mode laisser-porter jusqu'à **2,56m** (8 pi 5po)
- Les billots en laissé porter c'est-à-dire avec longueur variable entre 2,56m et 2,80m et un fin bout à 7cm en mélange avec le 2,80m dans l'empilement.
- **Diamètre Fin bout** : **7 cm** (3po)
- Tolérance de ± 5 cm sur la longueur des billes
- **Diamètre Maximum** : 38 cm (15po)



- **Carie de pied** : moins du tiers du diamètre
- **Aucun arbre mort ou chicot**
- **Billes de souche** : ≥ 12 cm au gros bout
- **Aucune branche sur les troncs et dans les empilements**
- **Nœuds au ras du tronc**
- **Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine**
- **Aucune bille de blocage** : (baïonnette, chancre, fourche, tordu et courbe excessive)
- **Empilement** :
 - Épinette, pin gris
 - Sapin démêlé
 - Gros bouts du même côté
 - **Aucun mélèze**
- ❖ **Les billes d'un diamètre de plus de 38 cm (15po) doivent obligatoirement être faites en 5,04m (16pi 6po) et marquées d'un ``#``. Ces billots doivent être regroupés dans un empilement distinct.**

Normes de façonnage Produits forestiers Résolu St-Félicien, St-Thomas

Bois Non Conforme

